



**SHERWIN
WILLIAMS.**

BUILDERS BASE™

ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTURAL



LINEA K62

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DATOS TECNICOS</u>	<u>SISTEMAS RECOMENDADOS</u>
<p>Builders Base Anticorrosivo 2000 Estructural es un anticorrosivo alquídico formulado con resinas de buena calidad con propiedades de resistencia y protección contra la oxidación. Se recomienda para estructuras domésticas, verjas, portones y balcones, entre otros.</p>	<p>Color: Colores de línea</p> <p>Rendimiento Teórico: 31.65 m²/gal – 35.33 m²/gal (8.36 m²/L - 9.33 m²/L) a 1 mils seco</p> <p>Espesor recomendado:</p> <p>4 mils húmedo 1 mils seco</p>	<p>Acero / Hierro</p> <p>1 a 2 manos de Builders Base Anticorrosivo 2000 Estructural</p> <p>2 manos de Peninsular Esmalte de Sherwin Williams.</p>
<p><u>CARACTERISTICAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Buena protección contra la oxidación. • Buen cubrimiento y rendimiento • Fácil aplicación. • Acabado satinado y brillante • Libre de plomo y mercurio 	<p>Rendimiento al espesor recomendado: 31.65 m²/gal – 35.33 m²/gal (8.36 m²/L - 9.33 m²/L)</p> <p>Rango de Rendimiento a 1 mano:</p> <p>31.65 m²/gal – 35.33 m²/gal (8.36 m²/L - 9.33 m²/L)</p> <p><small>Nota: Rendimiento teórico sujeto a porosidad de la superficie y herramienta utilizada.</small></p> <p>Tiempo de secado:</p> <p>Dependiendo de la temperatura y la humedad</p> <p>Tacto: 4 horas Retocar: 8 horas Completo: 24 horas</p> <p>Brillo a 60°: 15 a 30 Satinado</p>	<p><u>CONDICIONES DE APLICACIÓN</u></p> <p>Aire, superficie y material:</p> <p>77°F (25°C) mínima, 91°F (33°C) máxima.</p> <p>Humedad relativa 70% máxima</p> <p>No se recomienda para inmersión.</p>
<p><u>USOS RECOMENDADOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Exterior e interior <p>Tipos de superficie:</p> <p>* Acero / Hierro</p>	<p>REDUCCIÓN</p> <p>Brocha/rodillo 5% con Solvente Mineral (R1K4)</p> <p>Pistola Convencional 15-25% con Mineral (R1K4)</p> <p>Air Less: No es necesario</p> <p>Sólidos/peso: 29.93 - 35.37%</p> <p>Sólidos/volumen: 21.24 – 23.17%</p> <p>Peso por galón: 8.53 lb/gal - 9.10 lb/gal (1.02 kg/l - 1.09 kg/l)</p> <p><small>(Varía según el color en referencia)</small></p> <p><small>Porcentaje de sólidos varían dependiendo del color en referencia.</small></p>	<p><u>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</u></p> <p>Superficies nuevas</p> <p>Limpie con Mineral Spirit R1K4 para eliminar suciedad, aceite o grasa.</p> <p>Eliminar toda partícula de oxido, usando cepillo de alambre, lijas, herramientas mecánicas o Removedor de Oxido Dual Etch de Sherwin Williams.</p> <p>Pinte inmediatamente con Builders Base Anticorrosivo 2000 Estructural.</p>

ARQ-Rev.04/2014

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.



**SHERWIN
WILLIAMS.**

BUILDERS BASE™

ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTURAL



LINEA K62

Superficies previamente pintadas

Debe removerse toda pintura antigua o mal adherida con la ayuda de espátulas y cepillos de alambre de forma manual o mecánica, o puede utilizar Paint Remover de Sherwin Williams y tratar la superficie como metal nuevo.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Proteja los muebles y el piso en áreas a pintar. Antes de aplicar la pintura, asegúrese de homogenizarla bien.

Brocha

Use una brocha de cerda natural. Medida según se requiera.

Rodillo

Use una felpa para esmalte de 3/8" de espesor.

Pistola Convencional

Airless

Presión.....2000psi

Boquilla.....0.017"-0.021"

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie herramientas y salpicaduras de pintura húmeda con Mineral Spirit R1K4 o Solvente de Limpieza de Sherwin Williams y luego con agua y jabón.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Cuarto de Galón, Galón y Cubeta. Pregunte a su distribuidor por medidas especiales.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua.

No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido NO INDUCIR AL VOMITO y busque ayuda médica inmediatamente.

Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RECOMENDACIONES

1. Asegúrese de almacenar la pintura en recipientes herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco.
2. No almacene la pintura diluida.

GARANTÍA

SHERWIN-WILLIAMS de Centro América garantiza la satisfacción de sus clientes con la calidad del producto que cumple con las especificaciones y usos para los que ha sido fabricado. Esta garantía queda supeditada a que el producto haya sido aplicado y la superficie haya sido preparada de conformidad a las especificaciones de la hoja técnica e instrucciones del fabricante. En caso que se encuentre un producto defectuoso en el envase, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reemplazar una cantidad equivalente del mismo producto, o reembolsar el precio original de adquisición hasta 6 meses después de la fecha de la compra. En caso de que el defecto de la pintura aparezca sobre superficies ya pintadas, SHERWIN-WILLIAMS de Centro América puede optar por reparar el área afectada, o reembolsar el precio de la pintura que cubra dicha área, sin incluir los costos de remoción y aplicación. En todo caso de reclamos por defecto de producto es indispensable la presentación de la factura original, y la presentación del reclamo por escrito a Sherwin-Williams de Centro América. Sherwin-Williams de Centro América se reserva el derecho de aceptar o rechazar cada reclamo después de analizar cada caso individualmente. La presente garantía no será aplicable cuando los fallos sean el efecto de someter el producto a condiciones diferentes para las que fue diseñado y sin seguir las indicaciones, instrucciones y especificaciones de la hoja técnica. Esta garantía no será aplicable cuando falle el sustrato sobre el cual se aplica la pintura, cuando la pintura se vea afectada por hongos, algas o filtraciones de agua, o sales en el acabado o repello de la pared.

ARQ-Rev.04/2014

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.



**SHERWIN
WILLIAMS®**

BUILDERS BASE™

ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTURAL



LINEA K62

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones establecidas en esta Hoja Técnica de Producto se basan en pruebas conducidas por parte de Sherwin-Williams de Centro América. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios y corresponden al producto tal y como se ofrece al momento de la publicación. Consulte con su representante de Sherwin-Williams para obtener la Hoja Técnica de Producto y el Boletín de Aplicaciones más reciente.

ARQ-Rev.04/2014

Producto Centroamericano fabricado y vendido en Centro América y Panamá por Sherwin-Williams de Centro América
Bajo Licencia de The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio, propietaria de las marcas registradas.