FICHA TÉCNICA

Aporte Tig Er 308L 1.6 *1000Mm. Tubo De 1 Kilo. Para Soldar Acero Inoxidable.

CÓDIGO:
B223

¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción	**Cantidad x Empaque:** 1
Características: Contiene un promedio de un .02% de carbono, produciendo un depósito de soldadura con buena resistencia a la corrosión intergranular causada por la precipitación de carburos.	**Características 2:** 35% de alargamiento
Código de producto: B223	**Color:** Gris
Especificación química: Química la soldadura de metal (%): Carbono 0.02, Manganeso 1.83, Silicio 0.35, Cromo 19.70, Níquel 9.82	**Especificaciones:** ANSI/AWS A5.9, ASME SFA 5.9
Espesor: 1/16"	**Límite elástico (psi):** 59,000 psi
Longitud: 1 m	**Marca:** CARBONE
Materiales: Composición: 0.02% Carbón	**Modelo:** ER308L
Para soldar en: aporte TIG para inoxidable	**Peso (Kg):** 1.05 Kg
Procedencia: Importado	**Resiste:** Corrosión intergranular causada por la precipitación de carburos.
Resistencia nal a la tensión (psi): 86,500 psi	**Se vende por:** Tubo de 1 kilo
Tipo: Accesorios y Consumibles Soldadura TIG	**Usos:** Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aporte Tig Er 308L 1.6 *1000Mm. Tubo De 1 Kilo. Para Soldar Acero Inoxidable.