



FICHA TÉCNICA

Producto: **Tungstenos toriados 2% WT20**

DESCRIPCIÓN: Ideal para su aplicación con corriente directa (D/C) usando máquinas de transformador. Mejor para ser utilizada con metales inoxidable, acero al carbón, aleaciones de titanio, aleaciones de níquel y aleaciones de cobre. Buen arco D/C estable, arranque suave, erosión de nivel medio, amperaje de rango medio, tendencia media a generar salpicaduras.

CÓDIGO: B160



**Ligeramente
Radioactivo**

Marca: Carbone Professional Welding

Diámetro: 1/16" - 1.6 mm

Oxido principal: 1.7– 2.2% Oxido de Torio

Tipo: 2% Toriado (Rojo)

Longitud: estándar de 7" - 175 mm

Uso: con metales inoxidable, acero al carbón, aleaciones de titanio, aleaciones de níquel y aleaciones de cobre.

Empaque: Caja de 10 unidades

Procedencia: Importado