CÓDIGO:
H-0760 (Ultra)

FICHA TÉCNICA

High Tack Ultra Agarre Inicial Inmediato 30Kgxcm2. Viscosidad Alta .Pegamento Alta Adherencia Y Resistencia 290Ml

% tensión en caso de rotura: 150% (ISO-8339-40)	**¿Dónde usarlo?:** Aluminio, acero galvanizado e inoxidable, zinc, cobre, placas de revestimiento a base de cemento, placas HPL, madera tratada, yeso, vidrio, esmalte, colocar canalizaciones para cables, ingletado de ventanas de aluminio, espejos
Acabado: Sin Acabado	**Almacenamiento:** Almacenar en lugar fresco y seco en embalaje cerrado. Una vez abierto el embalaje, el producto caduco antes. 12 meses en el embalaje sin abrir, entre +5°C y +25°C
Apariencia: Pasta	**Aplicación:** Para interiores y exteriores
Capacidad: Adherencia inicial muy fuerte	**Capacidad 2:** Pega incluso en superficies húmedas / Pega vidrios de seguridad
Capacidad 3: Ideal para pegado estructural de paneles	**Características:** No corroe los metales
Características 2: Muy poderoso	**Características 3:** Libre de solventes e isocianatos
Certificaciones: ISO-1183, ISO-868, ISO-8339-40, Emissions-dans-lair-interieur A+	**Código de Barras:** 298489473242
Código de producto: H-0760 (Ultra)	**Compatible:** Compatible con pistola para high tack código H-0773(SOUDAL)
Componente básico: Polímero MS	**Contenido en disolventes:** 0%
Contenido en isocianato: 0%	**Contenido en materia seca:** ca. 100%
Curado Funcional: Por humedad ambiente	**Densidad:** ca. 1,64 g/ml (ISO-1183)
Eco-Friendly: Si	**Embalaje:** 12 cartuchos de 290 ml por caja: blanco

Especificaciones: Se puede pintar con la mayoría de pinturas a base de agua y solventes después de 48 horas

Forma/estado: Líquido

Formación de tela: ± 10-15 minutos a 23°C y 50% H.R.

Marca: CARBONE

Material: Polímero

Materiales: Polímeros MS

Módulo con tensión de 100%: 1,900 N/mm² (ISO-8339-40)

Módulo en caso de rotura: 2000 N/mm² (ISO-8339-40)

Número de componentes: 1

Observaciones: Es importante una buena ventilación durante la colocación y el secado

Olor: Característico

Para su Uso En: Paneles de aislamiento acústico (PUR, PIR, PS)marcos y armazones en construccioneslistones, ornamentos y molduras de madera y plástico, umbrales, alféizares, rodapiés y listones, elementos de construcción completos en armazones

Peso (Kg): 0.55 Kg

Precaución: No sirve para pegar en PE, PP, PA, Teflon® y betun

Procedencia: Importado

Rango de Temperatura de Rendimiento: De +5°C a +40°C, no aplicar por debajo de +5°C.

Recomendaciones: Utilizar con la ventilación adecuada,no para juntas duradamente sumergidas en agua,juntas de mas de 5 mm de ancho/profundo,piscinas con agua clorada en caso de imersion duradera,ni piscina interiores, betun,plicarbonato y poli acrilato

Recuperación elástica: Elasticidad duradera

Resiste: A los rayos UV

Resistencia al cizallamiento: 3,8 N/mm²

Resistente a temperaturas: De -40°C a +90°C

Se vende por: Unidad

Seguridad: Consulte la ficha de seguridad, que le proporcionaremos a simple petición

Serie: High tack Ultra

Shore A: 60 (+/- 5) (ISO-868)

Solubilidad: Agua prácticamente insoluble

Tiempo: Secado en 48 horas curado total (puede ser mas o memos dependiendo de la humedad)

Tipo: Alta Adherencia

Tipo de Contenedor: Cartucho

Usos: Construcción

Velocidad de curado: 2,5 a 3 mm/24 horas a 23°C y 50% H.R.

INFORMACIÓN ADICIONAL

High Tack Ultra Agarre Inicial Inmediato 30Kgxcm2. Viscosidad Alta .Pegamento Alta Adherencia Y Resistencia 290Ml

Carbone
CHEMICALS
HIGH
TACK
ULTRA
ADHERENCIA
DIRECTA EXTREMA
SUPER
FUERTE
30
kg/cm²
POLIMERO MS