

FICHA TÉCNICA

Fix All Crystal Soudal Pegamento Transparente De Alta Adherencia Y Resistencia(Misma Calidad Del High Tack) Curado 100% Cryst.290ML.



CÓDIGO:
H-0762(Soudal)



***Nombre:** Fix All Cristal de Soudal 100% CRISTALINO

Advertencia: Leer el manual de operación y seguir todas las instrucciones antes de usar producto. Evitar respirar los vapores. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Almacenamiento: 12 meses en un sitio seco y fresco en envase no abierto a una temperatura entre +5°C y +25°C

Base: Polímero MS®

Características: Sellador adhesivo de construcción mono componente neutro, elástico y cristalino de alta calidad a base de un polímero MS®. Excelente aplicación; Elasticidad persistente después del secado; Pintable con productos a base de agua.

Código de producto: H-0762(Soudal)

Compatible: Pistola para high tack: H-0773(SODAL)

Densidad: 1,04g/ml; Absoluta: 1400 kg/m³ ; 20 °C.

Densidad relativa: 1.4 ; 20 °C

Estabilidad: Estabilidad química: Estable en condiciones normales.

Formación de piel: (20°C/65% H.R.) (*) Ca. 10 minutos

Log Kow: No aplicable (mezcla)

¿Dónde usarlo?: Industria constructora y la metalúrgica Pegado elástico en construcciones de distintos Tipos; Pegado de materiales transparentes como vidrio, PC y PMMA

Alargamiento a la rotura: 800%

Aplicación de Sellado: Sirve para aplicaciones cristal y no daña el esmalte de los espejos.

Capacidad: Dimensionado de la junta: Anchura mínima para encolado: 2mm / Anchura máxima para encolado: 10mm

Código de Barras: 5411183124257

Color: Transparente

Consistencia: Pasta estable

Densidad de vapor relativa: No hay información disponible

Dureza: 38 ±5 Shore A

Forma física: Pasta

Inflamabilidad: Poco combustible

Marca: SODAL

Material: Silicona	Materiales: Composición: Silicona de reticulación acética de alta
Medida: Elongación elástica (DIN 53504) 300%	Módulo de elasticidad: 100 % (DIN 53504) 0.8 N/mm ²
Movimiento admisible máximo: 20%	Observaciones: Los sustratos deben estar limpios de polvo, grasas y otras sustancias que impidan una buena adherencia. No aplicar sobre: piedra natural, p. ej. mármol, granito, etc. (formación de manchas).
Olor: Olor característico	Para su Uso En: Interior y exterior
Peso (Kg): 0.36kg	pH: No hay información disponible
Presentación: Caja	Presión de vapor: No hay información disponible
Procedencia: Bélgica	Propiedades comburentes: Ningún grupo químico asociado con propiedades oxidantes
Propiedades explosivas: Ningún grupo químico asociado con propiedades explosivas	Punto de Ebullición: No hay información disponible
Punto de Ebullición (F): No hay información disponible	Punto de fusión: No hay información disponible
Punto de inflamación: > 240 °C	Punto de Inflamación (F): > 465 °F
Rango de Temperatura (F): De -40°F a +194°F	Rango de temperaturas: De -40°C a +90°C
Resiste: Resistente a los hongos, agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas.	Se vende por: Unidad
Shore A: Shore A	Sistema de polimerización: Polimerización por la humedad del aire
Solubilidad: disolventes orgánicos ; soluble	Solubilidad agua: agua ; insoluble.
Tamaño de las partículas: No aplicable	Tasa de evaporación: No hay información disponible
Temperatura de descomposición: No hay información disponible	Temperatura de inflamación espontánea: No hay información disponible
Tensión máxima: (DIN 53504) 2.4N/mm ²	Tiempo de polimerización: (20°C/65% H.R.) (*) 2 a 3mm/día
Tipo: Media Adherencia	Tipo de Contenedor: Cartucho
Umbral de olor: No hay información disponible	Usos: Construcción
Viscosidad cinemática: No hay información disponible	Viscosidad dinámica: No hay información disponible

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fix All Crystal Soudal Pegamento Transparente De Alta Adherencia Y Resistencia(Misma Calidad Del High Tack) Curado 100% Cryst.290ML.



SOUDAL

FIX ALL CRYSTAL

Acabado cristalino 100%

Para el sellado y/o pegado de vidrios y cristales.

SOUDAL Fix All CRYSTAL

SUPER CLEAR

ALL Bonding Sealing Materials Surfaces

HYBRID POLYMER