

## FICHA TÉCNICA

Mezcla Lista Concre Facil. Es Un Concreto Premezclado Que Alcanza Una Resistencia A La Compresión Mayor A 3000 Psi (210 Kg/Cm<sup>2</sup>) A Los 28 Días, Formulado Con Cemento, Agregados (Arena Y Piedra) De Alta Calidad, Libres De Impurezas Y Aditivos (42.5 Kg )



**CÓDIGO:**  
**UTCM04**



**\*Nombre:** Mezcla lista, concreto 3000 compuesto de cemento, agregado y aditivos

**Código de Barras:** UTCM04

**Código de producto:** UTCM04

**Tiempo:**

**Tipo:** Pegamentos y Fijadores

**Usos:** Construcción

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Mezcla Lista Concre Facil. Es Un Concreto Premezclado Que Alcanza Una Resistencia A La Compresión Mayor A 3000 Psi (210 Kg/Cm<sup>2</sup>) A Los 28 Días, Formulado Con Cemento, Agregados (Arena Y Piedra) De Alta Calidad, Libres De Impurezas Y Aditivos Plastificantes.

- Fácil Preparación, Solo Agregar Agua.
- Fácil De Transportar Y De Fácil Manipulación.
- Permite El Trabajo Simultáneo En Varios Frentes.
- Para Uso En Distintos Elementos Estructurales De Una Construcción (De Acuerdo Con Requerimientos De Resistencia Indicados En Plano).
- Para Uso En Reparaciones, Remodelaciones, Ampliaciones De Elementos De Concreto Y Obras Que Tienen Difícil Acceso A Materiales.

### Recomendaciones:

- Controlar La Cantidad De Agua En La Mezcla Para No Exceder La Fluidéz.
- El Exceso De Agua En La Mezcla Disminuye Las Propiedades Mecánicas Y La Calidad Del Concreto.
- Emplear Condiciones Adecuadas De Mezclado, Preparación, Transporte, Colocación Y Acabado.
- Garantizar Una Superficie Limpia.
- Se recomienda Curar Con Agua Por Al Menos 7 Días.
- Para Un Elemento Estructural, La Resistencia Del Concreto Debe Estar Dada Por Un Ingeniero Civil O Arquitecto Idóneo.



CONCRE FÁCIL



- 1 5% más de producto
- 2 Precio asequible al mercado
- 3 Empaque reutilizable
- 4 Formula - resistencia 3000
- 5 Almacenamiento y transporte - flexible
- 6 Precisión en cálculo de materiales
- 7 Cemento Estructural